



FILLER PC 01

AKRYLOWA MASA SZPACHLOWA

PRZEZNACZENIE:

FILLER jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych: tynków, betonu, gipsu, drewna. Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą, dającą się szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej.

Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachłówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

FILLER jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlę, pacą murarską lub po dodaniu ok. 3 % wody - wałkiem do gładzi. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju farby emulsyjne, olejne i ftalowe po wcześniejszym zagruntowaniu gruntem BIEL-GRUNT lub SIL-GRUNT firmy Pigment.

→ kolor:	biały
→ nakładanie:	szpachla, paca murarska, po dodaniu ok. 3 % wody- wałek do gładzi
→ stosować i przechowywać w temp. :	5÷25°C
→ czas schnięcia:	od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
→ nakładanie następnej warstwy:	po całkowitym wyschnięciu poprzedniej - od 4 do kilkunastu godz.
→ wydajność:	2-4 m ² /kg, zależnie od grubości warstwy i sposobu nakładania
→ ilość warstw:	zależnie od potrzeby
→ grubość warstwy:	do 3 mm
→ wielkość ziaren:	do 100 µm
→ mycie sprzętu:	woda
→ gęstość:	ok. 2,0 g/cm ³
→ Atest:	Higieniczny
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
→ opakowania:	1 kg; 5 kg; 9 kg

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.
ver. 20260325