



PORCELAIN

WEWNĘTRZNA FARBA LATEKSOWA

PRZEZNACZENIE:

Wodorozcieńczalna farba wewnętrzna, do malowania ścian i sufitów pomieszczeń, odporna na szorowanie na mokro, o bardzo wysokiej sile krycia. Nadaje powierzchniom wygląd szlachetnego matu. Do stosowania w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.), użyteczności publicznej (urzędy, banki, biblioteki, sale konferencyjne itp.) oraz służby zdrowia. Może być stosowana na tapety z włókna szklanego oraz w obiektach konserwatorskich na pilastry i inne zdobienia.

Przeznaczona do stosowania na odpowiednio zagruntowane typowe mineralne powierzchnie budowlane (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) oraz polimerowe (akrylowe, silikonowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów, przy pomocy tkaniny lub miękkiej szczotki.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I STOSOWANIE:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym i odkurzyć. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową (BIEL-PUTZ lub FILLER), większe ubytki - gipsem lub zaprawą cementową. Podłoża surowe, pyłące, niespójne lub chłonne nadmiernie wodę należy zagruntować preparatami BIEL-GRUNT, SIL-GRUNT lub Farbą Podkładową.

MALOWANIE. Farba jest produktem gotowym do użycia. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Zalecane rozcieńczanie: do nakładania wałkiem i pędzlem do 5%, do natrysku 5-10%. Dolewając wodę należy wykonać próbne wymalowania. W przypadku malowania tapet z włókna szklanego, w zależności od ich struktury dopuszcza się rozcieńczenie farby wodą w ilości nie przekraczającej 10%. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać. Kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać razem w większym pojemniku.

Nakładać jedną lub dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym (bezpowietrznym). Kolejną warstwę nanosić po min. 4 godzinach. Narzędzia po pracy myć wodą.

MALOWANIE NATRYSKOWE:

URZĄDZENIE	CIŚNIENIE, BAR	DYSZA	FILTR, MESH	ZALECANE ROZCIEŃCZENIE
GRACO ULTRA MAX II 795	180-200	0,015"-0,019"	60	-
TITAN 450; GRACO GX21; WAGNER P20	200-220	0,015"-0,019"	60	3-5 %

UWAGI:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. **Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.**

ZALECENIA BHP:

Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez kilka minut. Udać się do lekarza.

→ dostępne kolory:	biały lub na zamówienie wg kart kolorów RAL, NCS
→ powłoka:	szlachetny mat
→ klasa odporności na szorowanie:	1 wg PN-EN 13300
→ malować:	wałkiem, pędzlem lub natryskiem
→ przechowywać w temp.:	5÷25°C
→ stosować w temp. otoczenia i podłoża:	10÷25°C
→ gęstość:	1,34 g/cm ³
→ lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555:	15 000÷20 000 mPa·s
→ największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300:	drobna do 100 µm
→ wartość pH:	8,0 - 8,6
→ zalecana ilość warstw:	2
→ nanoszenie kolejnej warstwy:	po minimum 4 godz.
→ wydajność:	12-16 m ² /L
→ mycie narzędzi i rozcieńczanie:	woda
→ Norma:	PN-EN 13300
→ kategoria A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi: 30 g/L,	produkt zawiera < 30 g/L
→ gwarancja:	18 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
→ opakowania:	5 L; 10 L

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.
ver.20221220